SNI 06-0178-1987

Standar Nasional Indonesia

Sambungan pipa PVC untuk saluran air buangan di luar dan di dalam bangunan

© BSN 1987

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan cara dan dalam bentuk apapun serta dilarang mendistribusikan dokumen ini baik secara elektronik maupun tercetak tanpa izin tertulis BSN

BSN Email: dokinfo@bsn.go.id www.bsn.go.id

Diterbitkan di Jakarta

SAMBUNGAN PIPA PVC UNTUK SALURAN AIR BUANGAN DI LUAR DAN DI DALAH BANGUNAN

1. RUANG LINGKUP

Standar ini meliputi definsi, cara pembuatan, syarat mutu, cara pengambilan contoh, cara uji, syarat lulus uji, cara pengemasan dan syarat penandaan sambungan pipa PVC untuk saluran air buang. I an di dalam dan di luar bangunan.

2. DEFINISI

- 2.1. Diameter nominal sambungan pipa adalah ukuran yang menyatakan diameter dalam dari soket akan diameter lang dari spigot cam-
- 2.2. Sambungan adalah komponen pipa yang berfungsi untuk menyambung dua pipa atau lebih.
- 2.3. Sokat galada (loubla secoket) ziglah sembengen untuk menyembung dan pipa dengan melah 1860
- 2.4. Belokan adalah sambungan untuk menyambung dua pipa, dengan sudat 15°, $22\frac{1}{2}$, 30° , 45° , $67\frac{1}{2}$, 80° , $87\frac{1}{2}$, 881° .
- 2.5. Cabar tunggal adalah sambungan untuk menyambung tiga pipa dengan sudut 45 $^{\rm o}$, 67½ $^{\rm o}$, 87½ $^{\rm o}$, 88½ $^{\rm o}$.
- 2.6. Cabang ganda adalah sambungan untuk menyambung empat pipa dengan sudut 45 $^{\rm O}$, 67½ $^{\rm O}$, 80 $^{\rm O}$, 87½ $^{\rm O}$, 88½ $^{\rm O}$.
- 2.7. Reducer adalah sambungan untuk menyambung dua pipa Ywat was punyai diamatar yang tidak samu

3. CARA PEMBUATAN

Sambungan pipa PVC dibuat secara injection moulding atau dari pipa yang diproses.

4. SYARAT MUTU

4.1. Susbalgen pipa PVC harun mengangai brilar min TVS 92,5 %, prodak harus homogen tahan terhadap sir dan tidak boleh terektrasi


Tabel 1

Dimensi Soket Sistem Perekat

lominal)e /	j.	L ₂ MIn	
Diameter De	Min.	Maks.	Min.	Maks.	2
40	40	40,3	40,1	40,5	26
50	50	50,3	50,1	50,5	30
63	63	63,3	63,1	63,5	35
75	75	75,3	75,1	75,5	40
90	90	90,3	90,1	90,5	46
110	110	110,4	110,2	110,6	48
125	125	125,4	125,2	125,6	51
160	160	160,5	160,2	160,7	- 58
200	200	200,6	200,2	200,8	66

4.3.4. Dimensi soket sistem ring karet

Dimensi soket sistem ring karet dapat dilihat pada Gambar 2,



Tabel II Dimensi Soket Sistem Ring Perekat

·			7 1920 Bj			- 15 m	
Nominal Diameter	D	e	Di	Α .	В	С	L
Do	Min	Maks	Min	Min	Min	Maks	Min
40	40	40,3	40,3	26	Ľ.	18	1,4
50	50	50,3	50,3	28	5	18	46
63	63	63,3	63,3	31	5	18	49
75	. 75	75,3	. 75,3	33	5	20	53
90	90 -	90,3	90,3.	36	5	.23	59
110	110	110,4	110,4	40	· 6-	• 26	66
125	125	125,4	125,4	43	7	28	71
160	160	160,5	160,5	50	9	32	82
200	200	200,6	200,6	58	12	40	98

- 4.3.5. Radius belokan untuk pipa yang diproses minimum $3/\chi$ de
- 4.3.6. Toleransi
- 4.3.6.1. Deviasi diameter soket sistim perekat dan sistem ring karet dapat dilihat pada Tabel I dan Tabel II.
- 4.3.6.2. Deviasi yang dibolehkan pada sistem "pipa ke pipa dan "pipa ke poros" dapat dilihat pada Tabel III, IV dan V.

4.4. Titik Pelunakan

Titik pelunakan minimum untuk sambungan pipa : 🧢

- 1) Sambungan yang dibuat secara injection moulding - Sampai dengan ukuran diameter nominal 160 mm adalah 77 °C. - Mulai dari ukuran 200 mm atau lebih besar adalah 72 °C.
- 2) Sambungan yang dibuat dari pipa yang diproses adalah 79 °C.

4.5. Ketahanan Jujak

4.5.1. Peda uji impak dari lima buah benda uji, tidak diperkenankan ada yang gagal. Bila ada satu yang gagal, pengujian dapat dilumg sekali lagi terhadap lima buah benda uji berikutnya dan hasilnya boleh gagal

4.5.2. Pengertian Legagalah atau rusak

Magagalan atau kerusakan bila benda uji hanilnya pecah atau belah, medangkan goresan pada pernukaan atau kerusakan kecil pada bagian ujung tidak temanak kerusakan

4.6. Tarbyadatan Uji Panen

(entuit penidental part dibest den en sistim injection noulding), detelmindiberra pergunium butir 6.5, main benda uju tidak boloh terlapat kermoskan pala :

- 1. Carin zualsmyun
- ". Permi un
- 3. Beech sold tor title injensi

avi. Persyl but the Payester il

Tin del e ja ba-madun ban ban madaanhi syarat-ayarat Sangaionil sesusi dengan fungsinya dalam pemakaisn

d. T. Fod moder

Though don with the index pen-ababatennya, autora pipa dan pip , anther a submer a dan arabatata tidak boloh bocor jika dinji benju air berlekana matara 0 (nol)sampii dengan 4,903325. 10⁴ Pa*. (0,5 kgf/cm²) diatan tekanan ataosfir pida suhu 27°0.

Jiha saakangan nengguankan sintim cincin karet yang memungkin dan devisai pipa, maku sambungan tersebut harus memenuhi syarat di utus, pada kendaan d viusi maksimal dalam keadaan rilaka

4.7.2. Kedap udara

Rangkaian pipa dan sambungan-sambungannya, antara pipa dan pipa, antara sambungan dan sambungan tidak toleh bocor jika diuji dengan udara bertekenun 9,806650. 10 ± 9,806650. 10 Pa atau (0,1 ± 0,01 kg/cm²) di utas tekauan atausfir

* 1 har = 1 kgt/cm² = 9,866650, 10⁻¹ Fa

5: CARA PENSAMBILAN CONTOH

Contoh yang diambil harus dapat mewakili tanding untuk kepentingan pengujian atau dapat dipergunakan SII lainnya yang bersesuajan.

6. CARA UJI

- 6.1. Penetapan Kadar PVC

 Cara analisa dilakukan sesuai dengan SII. 0344 82, <u>Pipa PVC</u>

 Untuk Saluran Air Minum.
- 6.2. Pengukuran Dimensi Cara pengukuran dilakukan sesuai dengan SII. 0344 - 82.
- 6.3. Titik Pelunakan Pengujian titik pelunakan dilakukan sesuai dengan SII. 0344-82.
- 6.4. Uji Impak .
- 6.4.1. Lima buah benda uji dari jenis yang sama dijatuhkan bebas pada bermacam-macam posisi ke atas lantai beton yang rata pada 27 °C dengan tinggi jatuhan untuk ukuran :
 - Lebih kecil dari 75 mm tinggi jatuhan 2 ± 0,05 meter
 - Labih besar dari 75 mm tinggi jatuhan 1 ± 0,05 meter.

6,4.2. Penilaian

- Benda uji dianggap memununi syarat bila semuanya tidak rusak
- Apabila ada salah satu dari benda uji yang rusak maka pengujian dianggap baik bila pada pengujian yang kedua tidak ada yang rusak.

6.4.3. Pengertian rusak atau gagal

Kegagalan atau kerusakan bila benda uji hasilnya pecah atau belah sedangkan goresan pada permukaan atau kerusakan kecil pada bagian ujung tidak termasuk kegagalan.

6.5. Uji Panas

Ada dua cara untuk melakukan uji panas pada sambungan pipa air buangan.

6.5.1. Uji oven

6.5.1.1. Oven yang dapat diatur secara termostatis dan dapat mencapai 150 $^{\rm O}$ \pm 4 $^{\rm O}$ C atau 140 $^{\rm O}$ \pm 4 $^{\rm O}$ C, serta mampu dalam 15 menit mencapai 150 $^{\rm O}$ C setelah benda uji ditempatkan.

6.5.1.2. Benda uji

Sebagai banda uji harus berupa sambungan berbentuk utuh.
Dari masing-masing kumpulan diambil 3 (tiga) buah sambungan untuk diuji. Bila sambungan menggunakan sistem cincin
karet, maka cincin harus dilepas sebelum diuji.

6.5.1.3. Cara uji

- Atur temperatur oven 150 $^{\rm O}$ \pm 4 $^{\rm O}$ C atau 140 $^{\rm O}$ \pm 4 $^{\rm O}$ C seperti yang disyaratkan.
- Letakkan benda uji ke dalam oven sehingga masing-masing berdiri pada mulut soketnya.
- Biarkan benda uji di dalam oven untuk 30 menit terhitung dari saat temperatur oven kembali ke 150 $^{\circ}$ \pm 4 $^{\circ}$ C atau 1 (satu) jam sejak temperatur oven kembali ke 140 $^{\circ}$ \pm 4 $^{\circ}$ C.
- Keluarkan benda uji dari oven dengan hati-hati agar tidak merusaknya.
- Biarkan benda uji menjadi dingin kembali di dalam udara.
 Jika telah cukup dingin dan bisa dipugang periksalah
 apakah ada kerusakan permukaan atau garis sambungan, teristimewa sekitar titik injeksi.

6.5.2. UJI CALRAN

6.5.2:1. Perlengkapan uji

Bak berisi cairan dari salah satu jenis seperti : gliserin, glycol, vaselin netral atau larutan kalcium klorida.

6.5.2.2. Benda uji

Sebagai benda uji harus berupa sambungan berbentuk utub.
Dari masing-masing kumpulan diambil 3 (tiga) buah sambungan untuk diuji. Bila sambungan menggunakan cincin karet,
maka cincin harus dilepas sebelum diuli.

6.5.2.3. Cara uji

Contoh uji dimasukkan ke dalam bak berisi salah satu darl cairan yang diperlukan pada temperatur 150 $^{\circ}$ \pm 2 $^{\circ}$ C selama 15 menit.

- Keluarkan benda uji hati-hati agar tidak rusak.
- Biarkan benda uji menjadi dingin kembali di.dalam udara.

6.5.2.4. Penilaian

- Dinyatakan lulus bila pada permukaan tidak ada yang rusak atau kerusakan kurang dari setengah ketebalan benda uji.
- Kerusakan pada garis sambungan masih dapat diterima asal . tidak sampai belah,

6.6. Uji Fungsionil

Pipa dan sambungan-sambungannya harus diuji fungsionil menurut cara-cara uji sabagai berikut :

6.6.1. Uji kedap air

6.6.1.1. Peralatan

- Peralatan dimana benda uji dapat disambung dan tekanan air dapat diatur.
- Alat ukur tekanan yang teliti (presisi).
- Thermometer berskala 0,5 °C.

6.6.1.2. Benda uji

Pipa, sambungan-sambungannya dan bagian tersambung yang sesuai dengan standar, dipergunakan sebagai benda uji. Penyambungan sesuai dengan instruksi pabrik pembuatannya.

6.6.1.3. Cara uji

- Hubungkan rangkalan benda uji dengan sumber air dan naikkan tekanannya dari 0 (nol) sampai dengan 4,903325.10⁴ Pa (0,5 kgf/cm²) dintan tekanan napoafir pecara ber musun-angen selana 15 menit
- Pertahankan tekanan air 0,5 bar (4,903325,10⁴ Pa) selama 15 manit.
- Jika sambungan menggunakan sistem cincin karet, yang memungkinkan deviasi sumbu pipa tersambung, maka sambungan tersebut harus diuji pada keadaan deviasi maksimal dalam keadaan rileks.

6.6.2. Uji kedap udara

6.6.2.1. Peralatan

- Peralatan dimana benda uji dapat disambung dan memungkinkan diberikannya udara bertekanan yang dapat diatur.
- Alat ukur tekanan atau manometer yang teliti (presisi). Peralatan ini terlihat pada Gambar 3.

6.6.2.2. Perangkat uji

Perangkat uji dipasang sesuai dengan Gambar 3 dan terdiri dari contoh pipa yang dipasang pada dua buah balok pengapit. Tutup salah satu ujung dengan sumbat yang mempunyai kombinasi masukan air dan udara. Pasang suatu sambungan pipa pada ujung yang lain, ujung dari sambungan pipa tersebut kemudian dipasang sumbat yang ada lubang tempat keluar air pada pusat dan dilengkapi dengan kran air.

6.6.2.3. Cara uji


- Pakailah larutan pekat air sabun sekeliling mulut antara - pipa dan sambungannya,
- Buka kran keluar pada sumbat penutup dan tutup kran masukan udara pada penutup pipa.

4.7. Sifat Tanak


- 4.2.1. Where and hang at fine ability doll it because bile ada permin Late khasas. Permakaan dalam harus licin/halus dan rata, tidlak tandapat amost yang berbahawa separti retak, paratan-ga matan, gang dan dan dan dan becast lainnya
- 4.1.2. September pipe beens beik den ujung septembunyan berpencapang untut du, berses togak lopus terbedap suntu serbungan pipa

4.1. Directisi

- 4.3.1. Diameter period scalunges wholehologist berikut: 40; 50; 10; 75; 90; 10; 105; 160; 200 (ma)
- and the property of the statement of the
- 3.3. Ners mi mohet evatam perekat.
 91 mai abat evatim perekat d pat lilihat yala Gambar 1 den.
 Object 1.





Caption 1 Solid Sistin Inchat




- Baka bean mendian dir, pada saat perangkat uji dalam keadaan metengah penuh, yang dapat dibetahui dari aliran air keluar melalui kenu pengeluaran pada sambat penutup, maka tutuplah pekaligup kenu manukan nir dan bran pengeluaran nir
- Bules bran mission udara dan ujilah sambungan tersebut pada 9,800050, 10³ Pr (0,1 kgf/cm²) dintas tekanan atmosfir selama 5 manit
- imatilah selama 4 menit kebecerai yang minghin terjadi di antara malut pipa dan ambungannya yang dapat menjadi jelah - dangan verbantuhnya galerbung-pelambung udara
- Diarkan arah pipa pada bagian soket sambungan sampai mencapai batas maksimal penyimpangan yang dilijinkan untuk sambungan sampai mencapai sambungan batas maksimal penyimpangan yang dilijinkan untuk sambungan yang dilijin
- Kebocoran air tidak diperbolehkan, tetapi jika timbul gelemiung udara selama pengujian, penakaian dari air sabun/deterjan harus diulangi. Jika pelembung udara masih keluar terus :
 selama pengujian, maka harus dianggap bahwa sambungan tersebut
 tidak memenuhi syarat-syarat uji

- ... that had substitute the albert trade-trade your tiddle ma-
 - e Calin, yang meneradakan n. ;
 - March Jan Carl / Long
 - ^ = 11...r .n
 - Bugni
 - Para para arch blandi









Gambar I Reducer Tabel IV


16 12 19 13
19 13
19
13
28
20
13
21
14
40
25
17
24
ີ 2 ລ໌
15
- 34
27
49
31








intal 1



$$r_1 = \{\{D_{x,1} - 2c_1\} - \{D_{x,2} - 2c_2\}\}$$
 is $33^* - \frac{c_2}{2ig\beta} + 2$


Gambar 5a Reducer

Cabang Tunggal 450



Cabang Tunggal 67%

Cabang Tunggal, 87%




Gambar 6.

Cabang


Tabel IV

CABANG TUNGGAL DAN CABANG GANDA

D'AIH AINH	when-		Ÿ			Z m:	inim	un		16		22		
		45			(5/ 1/2")				(87 1/2*)			88 1/2"		
o_{e1}	Del	43	12	(3	11	12 .	(/3	41	1/2	13	1,	42	/ /3	
32	352	ä	79	29	14	27	27	19	21	21	17	20	20	
. 40	3.2	5	45	43	17	31	29	19	25	21	17	24	21	
40	40	or	45	45	16	33	33	23	25	25	21	25	25	
50	40	5	56	524	14	39	25	23	310	25	21	30	25	
. 20	50	12	હા	61	20	41	41	28	30	30	26 .	.30	30	
٠٤٤٠	40	τ	3 5	61	12	46	_ 33	23	35	25	21	36	25	
ER.	50	€.	70	. 63	17	43	43	23	37	. 35	26 .	36	30	
ជីវ	تت	15	17	77	54	50	50	34	37	37	32	36	37	
75	40	7	24	ü7	ย	52	40	22	42	25	20	42	25	
15	50	1	79	74	14	544	45	27	43	31	25	42	30	
75	<u>ت</u> ق	9	25	ES	20	57	53	34.	43	37	32	42	37	
15	25	18	91	113	78	55	59	40	43	43	33	. 42	43	
50	50	7	99	83	12	62	49	27	50	31	25	-50	30	
50	43	2	95	90	19	េះ	55	عز ا	50 51	33	37	50	37	
90	72	15	102	95	25	G7	<u> </u>	40	100	44	ند	50 •	43	
50	50	21	103	109	113	71	71	47	51	51	45	50	50	
710	-40	24	99	, 64	3	'n	46	23	59	27,	71	59	77	
110	120 =6	17	104	91	8	73	5-1	23	00	. 32	25	59	32	
330	75	ະ •	110	100	15	25	8) 8)	34	60	35	32	59	33	
110	::0	11	116 124	109	30 30	75	75	40	60	45 22	33	CO	43	
330	110	25	134	134	40	81	85	48 57	G1 G2	32 (32)	45 55	60 61	51 51	
					70	136	E 1	School S				5		
175 125	50	- 24 (5	11-	163	i I	30 23	57	Zù Tri	67	33	25	67	u EE	
7 mid	₩.1 25	is i	126	110	7.7	135	70	25 41	67 67	29 45 ¹	32 35	67 67	44	
12.	90	4	134	127	21	Hu.	7:3	45	tie .	53	45	٧٠٠ ٠	52	
4.2%	7.16	13	174	143	103	ذك	્રેક્	53	6.9	i5 ,	E5	65	für	
\$25	125	2/8	157	152	46	47	a),	45	70	70	<i>5</i> 3	เล	7.1	
) c.u	25	27	150	124	1.5	10:	77	41	- 64	40	37	(44	45	
٠٠	טע	12	156	1:4	20	เมา	ងច	48	25	54	45	844	52	
160	130	1	163	154	31	117	95	<u>=</u> 23	30	14	نَدَ	35	UN	
150 150	125	13	176	169	19	115	104	66	87	71	52	. 85	70 _. 87	
	350	ာိခံ 🕆	194	154	55	123	123	भ्र	ម9	59	75	67		
200	110	17	195	179	25	132 '	100	ьo	105	85	55	105	E-A	
206	125	7	203	150	23	136 .	134	īd.	106	. 74	ಬ_	105	72	
200 -	160	13	721	215	57	144	133	85	108	31	81	107	53	
200	200	45	247	247	73	154	. 154	104	110	110	100	109	109	



Gambar Ga Cabang Tunggal



BADAN STANDARDISASI NASIONAL - BSN

e-mail: bsn@bsn.go.id www.bsn.go.id